

## **Gięcie profili oklejanych folią LG Hausys**

Zalecane jest, aby profile oklejone folią LG Hausys, zanim zostaną poddane procesowi gięcia, leżakowały minimum 6 tygodni w:

- temperaturze 23-25°C
- wilgotności 30-40 proc.

Należy też unikać intensywnego nasłonecznienia.

### **Dystrybucja i magazyn w Polsce:**

*eco in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.*

ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa

tel./faks 022 651 68 14

[www.ecoin.pl](http://www.ecoin.pl), e-mail: [biuro@ecoin.pl](mailto:biuro@ecoin.pl)